

Ådrings & Marmoreringsbas



*Umärkt vid renovering av ytor med historiskt värde
Ger en dekorativ effekt som liknar marmor
Kan brytas med Avatint, konstnärsfärger eller torra pigment*

Ådrings & Marmoreringsbas är en transparent grundlasyr för ådrings- och marmoreringsarbeten inomhus vid renovering av ytor med historiskt värde. Produkten används för att uppnå en dekorativ effekt där långa öppettider krävs. Du kan bryta Ådrings & Marmoreringsbas med Avatint, konstnärsfärger eller torra pigment.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
- 12 m²/l

GLANS
Halvmatt

VERKTYG
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 6 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/i): 200 g/l (2010). Produktens VOC < 200 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickerispackel. Slipa sedan lätt innan du målar. Grundmåla med Servalac Matt. Låt grundfärgen torka över en natt. Slipa med 400-papper

Måla

Stryk ut Ådrings- och marmoreringsbasen (pigmenterad eller opigmenterad) mycket tunt. I den våta basen tecknar du den mönsterbild som du vill ha.

Efter att basen torkat en natt kan du göra ytterligare laseringar eller krapplackning. Du kan också använda Ådrings & Marmoreringsbas till svampning, stänkmålning m m.

Efter 1 dygns torktid bör du överlackera ytan tunt. Lacka två gånger på utsatta ytor, låt torka en natt mellan strykningarna.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

OBS! Öppentiden/bearbetningstiden är beroende av fuktigheten och temperaturen där du arbetar.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 201211