

# Bestå Utsikt



*Väderbeständig. Jämn finish  
Lättstruken och fyllig  
Rinningsäker*

Bestå Utsikt är vår allra bästa fönsterfärg som ger en väderbeständig yta med utmärkt glans- och kulörhållning. Den är en lättstruken och rinningsäker vattenburen fönsterfärg som även kan användas på snickerier. Produkten är lätt att sparmåla mot glasytor. Bestå Utsikt är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid.

## Teknisk information

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

### MATERIALÅTGÅNG

5 - 7 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Halvblank

### VERKTYG

Pensel

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Undvik att måla på ytor kallare än +5°C och vid luftfuktighet över 80% RH.

### TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

### BINDEMEDEL

Modifierad alkyd

### VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Ytor som målas ska vara rena och torra. Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, slipa och borsta bort löst sittande färg samt grånat och poröst trä. Gamla spruckna färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Runda av skarpa kanter. Ta bort sprucket och löst sittande kitt.

Behandla sugande ytor, både nya trärena och gamla, såsom skarvar, knutpunkter och kittfalsar med Bestå Grundolja Utomhus. Särskilt viktigt att behandla ändträ för att stoppa inträngning av vatten. Överskott av Bestå Grundolja Utomhus torkas bort inom 30 minuter.

Omålade ytor och tidigare målade ytor i dåligt skick grundmålas med Bestå Grundfärg.

Laga sprickor och fyll öppna fogar med fönsterkitt.

## Måla

Färdigmåla två lager med Bestå Utsikt.

Bäst resultat fås med mjuk helsyntetisk pensel. Måla några mm in på glaset. Måla också understycket och lite upp på sidostyckena en extra gång.

## Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka - vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången.

Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

## Viktigt

Rör om färgen väl före användning.

Underlaget ska vara rent och torrt och träkonstruktionen får inte ha en fuktkvot på mer än 16%.

Säkerställ att varje lager våt film har en tjocklek över 100 μm.

Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn och dagg inom 2-4 timmar från avslutad målning.

Undvik att måla på ytor kallare än +5°C och vid luftfuktighet över 80%.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*