

# Betong



## *Skyddar mot fukt och karbonatisering*

*Speciellt anpassad för betongkonstruktioner som utsätts för klimatpåfrestningar*

*Kan målas både inom- och utomhus*

Betong en vattenburen alkalibeständig akrylatfärg som skyddar underliggande betong mot fukt och karbonatisering. Betong lämpar sig speciellt för skydd av betongkonstruktioner som är utsatta för klimatpåfrestningar och är fri från skadlig sprickbildning som kan inverka på hållbarheten. Användningsområden: För målning av betongytor, såsom fasader, balkongelement samt olika betongkonstruktioner t.ex parkeringshus både inom- och utomhus. Betong uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 1504-2:2004.

## Teknisk information

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

### MATERIALÅTGÅNG

3 - 6 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Matt

### VERKTYG

Spruta, pensel, roller

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C ytemperatur

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten

### BINDEMEDEL

Akrylat

### DIFFUSIONSMOTSTÅND KOLDIOXID (PREN 1062-6)

Sd,CO<sub>2</sub> >225m vid torrfilmstjocklek på 150 µm

### TORRHALT

ca 45%

### VATTENGENOMSLÄPPLIGHET (EN 1062-3)

Sd,h<sub>20</sub><0,5m (vid ca 150µm skiktjocklek).

### VOC

Gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.



För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt

## Förberedelse av ytor

För rengöring tvätta med varmt vatten. Undvik rengöringsmedel på rena betongytor samt där färgskikten är svaga. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling. Vid grundning av omålade eller tidigare målade mineralytor kan Mineral Grundfärg eller Mineral Primer användas. Ta hjälp av din handlare för val av produkt samt läs mer om dessa på respektive datablad.

## Måla

Rör om Betong grundligt före användning. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningsfatt för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Måla ytorna minst två gånger med Betong. Anpassa målningen så att inga överlappande skarvar uppstår.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Ytan skall vara ren och torr. Se noga till att tidigare behandling är genomtorr innan fortsatt målning.

Luften och ytans temperatur ska vara minst +7°C och relativ luftfuktighet under 80 %.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*