

Betongimpregnering



*Binder damm
Skyddar ytan från slitage
Gör det enklare att hålla rent golvet*

Betongimpregnering är ett impregneringsmedel för betong, och även tegel, inomhus. Ytorna ska vara omålade. Impregneringen skyddar ytan, binder damm och gör det enklare att hålla rent.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
- 8 m²/l

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 2 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett.

STOFTIGA, LÖST BUNDNA YTOR borstar du tills ytan är fast.

OLJIGA OCH FETA YTOR avlägsnar du bäst genom bränning. Som alternativ kan tvättning med ett emulgerande medel göras.

SÅ KALLAD BETONGHUD, ett kalklager som brukar finnas på ny betong, tar du bort genom maskinslipning. Även betning med utspädd saltsyra (1:4) kan göras. Låt syran verka ca 15 minuter, varefter golvet vattenspolas noga och får torka.

OBS! Handskas varsamt med syran och skydda ansikte, händer och kläder. Skydda metallytor mot angrepp från saltsyraångor.

Applicera

Applicera Betongimpregnering oförtunnad en gång.

På porösa underlag applicerar du Betongimpregnering två gånger. Låt torka i två timmar innan du för på andra skiktet.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Var försiktig med det nymålade golvet. Normalt kan golvet användas efter 1-2 dygn. Tidsuppgifterna är för normal temperatur och fuktighet på målningsobjektet (23 grader och 50% RH). Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Normal Rengöring: Till daglig rengöring av golvet rekommenderas dammsugning eller torrmoppning. Vid våttorkning ska en väl urvriden trasa användas. Rengöringsmedlet ska motsvara handdiskmedel eller allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller vax.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Kompletterande behandling: Vid bortsliten Betongimpregnering kan ny behandling ske efter noggrann rengöring.

Viktigt

OBS! Ej lämplig på betong starkare än K350.

Besök www.alcro.se för mer information.