

Entré Golvfärg



*Anpassad för målning av betonggolv inomhus
Tål medelhårt slitage
Ger en blank yta*

Entré Golvfärg är en golvfärg för målning av betonggolv, i första hand inomhus som utsätts för medelhårt slitage i t.ex. bostadsutrymmen, källargångar, villagarage m m. Balkonggolv och trappor av betong utvändigt kan även målas med Entré Golvfärg, men kräver tätare underhållsmålning då väder och vind påskyndar åldrandet och slitage av färgskiktet.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

GLANS
Blank

VERKTYG
Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

NY BETONG, MINST 1 MÅNAD GAMMAL Rengör golvet från stoft och damm. Eventuell betonghud tar du bort genom maskinslipning. Även betning med utspädd saltsyra (1:4) kan göras. Låt syran verka ca 15 minuter, varefter golvet vattenspolas noga och får torka.

OBS! Handskas varsamt med syran och skydda ansikte, händer och kläder. Skydda metallytor mot angrepp från saltsyraångor. Olja, fett och vax avlägsnas bäst genom bränning. Som alternativ kan tvättning med ett emulgerande medel göras. Grundmåla sedan en gång med Entré Golvfärg spädd med 10% vatten.

TIDIGARE MÅLADE/LACKADE BETONGYTOR Rengör golvet från stoft och damm. Blanka ytor mattslipas med medelfint slippapper. Tvätta med Alcro Målartvätt enligt instruktion.

MÅLNING AV LINOLEUMMATTOR Gör rent golvet noggrant med Alcro Målartvätt och skurduk (t ex Grön Scotch-Brite) och torka efter ordentligt med rent ljummet vatten flera gånger för att få bort rester av vax och polish. En provmålning av en mindre yta rekommenderas för att se att golvet är fritt från vaxer och polish och för bra vidhäftning. Efter rengöring och kontroll av vidhäftning målas golvet 2 ggr med golvfärgen oförtunnad.

Måla

Rör upp färgen från botten. För bästa slutresultat stryk 2 gånger med oförtunnad Entré Golvfärg.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Var försiktig med det nymålade golvet. Normalt kan ytan belastas efter 1-2 dygn. Vid tyngre belastning är det en fördel att vänta ca 3 dygn, då färgen först efter denna tid erhåller maximal hårdhet. Tidsuppgifterna är för normal temperatur och fuktighet på

målningssubjektet (23 grader och 50% RH). Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Rengöring: Till den dagliga rengöringen av golvet rekommenderas dammsugning eller våttorkning med väl urvriden trasa. Rengöringsmedlet ska motsvara allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller vax.

Kompletterande behandling: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann tvättning och nermattning av blanka ytor med slippapper eller Alcro Målartvätt. Se även Alcro Arbetsråd.

Bättring av skador: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller brytillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat måla alltid om golvet för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna golvfärgens struktur/gräng/penselränder för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

Viktigt

Golvet uppnår sin fulla slitstyrka och kan belastas efter 3 dygn.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.