

Genuin Grundfärg



*Tränger in effektivt i underlaget
Ger ett bra fäste för täckfärger
Kan grundmålas på fasad, fönster, staket, räcken m.m.*

Genuin Grundfärg är en grundfärg av alkydoljetyp som passar bra för grundmålning av husfasader, fönster, staket, trappräcken m.m. Den tränger in effektivt i trä och ger ett bra fäste för täckfärger.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

7 - 10 m²/l

VERKTYG

Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 12 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt

BINDEMEDEL

Alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 300 g/l (2010). Produktens VOC < 300 g/l.

Förberedelse av ytor

VID OMMÅLNING OCH NYMÅLNING ska vassa hörn och kanter rundas av innan målning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR tvättar du med Alcro Grovrent. Mögel- och algväxt behandlar du med Alcro Alg & Mögelfritt. Skrapa bort lös färg med färgskrapa. Gammal färg som ska målas över måste sitta ordentligt fast vid underlaget.

NYTT TRÄ rengör du genom att borsta bort smuts och damm. Se till att träet är torrt och fritt från stoft.

HYVLADE YTOR SAMT BILADE STOCKAR ska ruggas upp med ett grovt sandpapper före målning.

SKARVAR, ÄNDTRÄ OCH ANDRA YTOR som är särskilt utsatta för fukt behandlar du med Bestå Grundolja.

IMPREGNERAT TRÄ skall åldras minst ett år före målning.

FABRIKSGRUNDAT TRÄ kan behöva en ny grundning, rådgör med din Alcro återförsäljare.

Måla

Rör om färgen före användning.

Måla flödigt en gång med pensel eller roller. Måla även ändträ. Missfärgning från kvistar kan minskas med en extra grundning direkt på kvistarna. Stryk inte ut färgen för tunt utan ta rätt mängd färg enligt rekommenderad färgåtgång.

Förslut öppnad förpackning väl. Flytande rester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet. Förpackningar och färgrester ska lämnas för särskilt omhändertagande som farligt avfall.

Viktigt

Låt ytan genomtorka ordentligt innan du målar över med täckfärg.

Underlaget skall vara torrt vid målning, max 16%

fuktkvot.

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar från målningens avslutande.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.