

Granit Täckfärg



*Extremt god hållbarhet på mineraliska ytor utomhus
Ger ett långvarigt skydd med långa ommålningsintervaller
Låg vattenupptagning*

Granit Täckfärg är en silikonemulsionsfärg med extremt bra hållbarhet för målning utomhus av mineraliska ytor, både puts och betong, (max. partikelstorlek 0,3 mm), på t ex bostads-, affärs-, industri-, lagerbyggnader. Granit Täckfärg skyddar fasaden länge och har långa ommålningsintervaller. Granit Täckfärg är en öppen färg som släpper igenom fukt och som har väldigt låg vattenupptagning.



Förberedelse av ytor

För rengöring tvätta med varmt vatten. Undvik rengöringsmedel på rena betongytor samt där färgskikten är svaga.

Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling.

Vid grundning av omålade eller tidigare målade mineralytor kan Mineral Grundfärg eller Mineral Primer användas. Ta hjälp av din handlare för val av produkt samt läs mer om dessa på respektive datablad.

Måla

Rör om färgen ordentligt före målning.

Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningsats för objektet. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Ifall du måste använda olika satser, måla skarven med en blandning av den nya och gamla satsen (t.ex. 1:1). Anpassa arbetet så att skarven kommer på en osynlig plats.

Måla ytorna två gånger med Granit Täckfärg. Granit Täckfärg kan vid behov förtunnas med högst 10 % vatten.

Skydda ytor som ej skall behandlas. Eventuellt stänk torkas bort omedelbart.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Om fasaden är reveterad kontakta Alcros Kundcenter eller din handlare för mer information innan målningsarbetet startar.

Ytan skall vara ren, torr och fast.

Vid sprutning ska färgen efterstrykas med pensel.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

Reservera alltid en del av färgen för mer information.

4-6 m²/l per strykning. Åtgången påverkas av underkagets struktur, insugning samt valet av appliceringsmetod.

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Minst +7°C ytemperatur och relativ luftfuktighet under 80%

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Övermålningsbar efter ca 12 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten

DIFFUSIONSMOTSTÅND KOLDIOXID (PREN 1062-6)

$s_{d,CO_2} < 5 \text{ m}$

DIFFUSIONSMOTSTÅND VATTENÅNGA

(EN ISO 7783-2)

$s_{d,H_2O} < 0,14 \text{ m}$

TORRHALT

40-45

VATTENGENOMSLÄPPLIGHET (EN 1062-3)

$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{-h}^{0,5}$ (painting system comprises Kivisil primer and Kivisil facade paint).

VIDHÄFTNING (ISO 4624)

$> 1,0 \text{ N/mm}^2$, 28 days on concrete (painting system comprises Kivisil primer and Kivisil facade paint).

VOC

Gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt