

Grundfärg



*Skyddar mot fuktupptagning
God vidhäftning
Kort torktid*

Grundfärg är en grundfärg för fönster och fasader utomhus. Grundfärgen torkar snabbt, har god täckförmåga och ger bra vidhäftning till underlag samt till täckfärg. Minskar risken för genomslag av tanniner från virket samt tränger effektivt in i underlaget och hindrar fukt att tränga ner i träet.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

4 - 7 m²/l

VERKTYG

Pensel, roller, högtryckssprutning

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Modifierad alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Mögel- och algpåväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögelmedel. Blanka, hårda och hyvlade ytor samt vassa hörn slipas med grovt sandpapper. Gäller även bilade timmerstockar. Grånat och poröst trä borstas eller skrapas till fast underlag.

TIDIGARE MÅLADE YTOR Tjocka, spruckna eller lösa färgskikt skrapas bort helt.

NYMÅLNING Bestå Grundolja Utomhus stryks flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Överskottsolja torkas bort efter 30 minuter.

Måla

Färgen rörs om väl från botten före målning. Följ våra anvisningar om rekommenderad åtgång. Ändträ, spikhuvuden och skarvar bör ses över med extra noggrannhet.

TIDIGARE MÅLADE YTOR, TRÅRENA YTOR SAMT YTOR I DÄLIGT SKICK Målas med Grundfärg. Gamla alkyd- och oljefärgsytor behandlas alltid med Grundfärg.

NYMÅLNING Hela ytan inklusive ändträ grundmålas med Grundfärg. Missfärgning från kvistar kan minskas genom en extra behandling direkt på kvistarna.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

För att minska risken för tanningenomslag bör den vita grundfärgen torka ca 1 dygn vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet före övermålning med täckfärg. Tänk på att lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlänger torktiden.

Fabriksgrundat virke behöver eventuellt grundmålas på nytt med Grundfärg. Rådgör med din Alcro återförsäljare för bästa resultat.

Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Detta gäller även tryckimpregnerat trä, som bör stå obehandlat minst en säsong före målning.

Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.

Vid användning av roller eller spruta ska ytan efterstrykas ytan med pensel. Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.