

Häfta Grundfärg



*Förbättrar vidhäftningsförmågan på hårda och ej sugande ytor
God utflytningsförmåga
Passar utmärkt som grundfärg på släta industrilackerade detaljer*

Häfta Grundfärg är en grundfärg för hårda, ej sugande ytor. Den har mycket god vidhäftning och en bra utflytningsförmåga. I första hand är produkten för ytor inomhus men kan även användas på detaljer utomhus som inte kräver rostskyddsbehandling. Med sin mycket goda utflytningsförmåga är den särskilt bra till släta industrilackerade inredningsdetaljer som t.ex. lister, köksluckor och dörrblad men går även bra till, aluminium, koppar, galvade/förzinkade ytor och hård PVC. Häfta är övermålningsbar med Alcros vattenburna täckfärger.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

VERKTYG
Pensel, spruta

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 5 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Innan målning rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). I de flesta fall behöver du inte slipa ytan utan rengöring räcker. Vissa ytor kan dock vara i behov av en mattslipning. Testa därför vidhäftningen på en mindre yta innan målningsarbetet startar.

Måla

Det går bra att pensla, rolla eller spruta Häfta. Låt Häfta torka minst 5 timmar innan du övermålar med någon av Alcros vattenburna täckfärger.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 211223