

Isolera RF Grund-Täckfärg



Grund- och täckfärg i ett

Isolerar från genomslag av nikotin- vatten, brandskador m.m.

Grundmåla vägg och tak och färdigställ taket med samma produkt

Isolera RF är en grund- och täckfärg som isolerar mot genomslag från underliggande skikt. Isolera RF är vit, helmatt och snabbtorkande. Den passar för ytor som är t ex nikotin-, vatten- eller brandskadade. Även för ytor som utsatts för sot och vissa tuscher m.m. Färgen går utmärkt att slutstryka i tak. Fungerar även för slutstrykning av väggar i enklare utrymmen.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Pensel, spruta, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL

Modifierad alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft och inte smetar. Tapeter måste sitta ordentligt fast vid underlaget.

Måla

Färgen omröres före användning.

Använd roller, pensel eller spruta. Måla Isolera RF 2 gånger med 6 timmars torktid mellan strykningarna. Längre torktid förbättrar de isolerande egenskaperna.

För annan glans, tålighet eller kulör kan slutstrykning ske med vägg, tak och lackfärger ur Alcros inomhussortiment.

Läs våra arbetsråd, faktablad, broschyrer och hemsida.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 211004