

# Möbellasyr



*Ger ytan ett dekorativt och vackert mönster  
Brytbar i valfri kulör  
Fungerar på trä och metallytor inomhus*

Möbellasyr är en lasyr för målning inomhus av möbler, snickerier m m. Den ger dig möjlighet att skapa klassiska ådringseffekter och andra mönster och den används normalt ovanpå Servalac. Lasyren blandas till valfri kulör.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
- 15 m<sup>2</sup>/l

VERKTYG  
Pensel

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 10 timmar. Övermålningsbar efter 24 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL  
Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/I): 200 g/l (2010). Produktens VOC < 200 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

TIDIGARE MÅLADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). Ytor som är blanka efter att du tvättat dem slipar du matta. Måla med Servalac, vänta till nästa dag, slipa lätt och måla en gång till.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipar du noga med fint sandpapper innan du målar med Servalac.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickerispackel och slipar lätt innan du målar med Servalac.

NYTT OCH RENSKRAPAT TRÄ fuktar du med vatten. När ytan torkat slipar du av träfiberresningen. Måla med Servalac, vänta till nästa dag, slipa lätt och måla en gång till.

YTOR I DÅLIGT SKICK grundmålar du med Servalac Grundfärg innan du målar med Servalac.

NÄR DU MÅLAR MED SERVALAC: Stryk färgen i samma riktning som du planerar att stryka lasyren. Låt torka i ett dygn innan du laserar. Slipa lätt med 400-papper. Välj gärna en ljusare kulör på Servalac än på lasyren.

## Måla

Applicera Möbellasyr med Servalacpensel jämnt över ytan. Stryk sedan ut med en bred, styv pensel (moddlare) i samma riktning som du strukit grundfärgen. Paneler stryker du i längdriktningen utan avbrott i penselrörelsen. Ådringseffekten bestäms av styvheten i penselns borst och hur lasyren stryks ut. Få penseldrag ger glesare, kraftigare ådringseffekt, många penseldrag ger en tätare, mjukare effekt.

OBS! Öva först på en mindre yta. Efter ca 10 minuter har lasyren torkat på ytan. Innan dess kan du gå tillbaka och släta ut lasyren, eller torka bort den med en fuktig trasa. Ytor som tvättas ofta och som utsätts för slitage, t ex köksluckor, bord och stolar, stryker du efter 24 timmar i två tunna skikt med Klar Trälack.

Lasering i flera skikt rekommenderas inte.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*