

Panelgrund



*Skyddar effektivt från genomslag av gulnat trä och kvistar
Passar utmärkt på trätytor missfärgade av sot, nikotin eller vattenskador
Grund- och täckfärg i ett*

Panelgrund är en vattenburen grundfärg som används på trätytor inomhus, t ex vägg- och takpanel, där det finns risk för genomslag från åldrat trä men även från andra missfärgningar, t ex sot, nikotin och vattenskador. Panelgrund har även en isolerande effekt mot kvistgenomslag på panelytor. Kvistar innehåller många olika ämnen och effekten kan därför variera. Förbehandling med Alcro Kvistlack på kvistar ger dock ett mer hållbart resultat.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Matt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 10 timmar.

BINDEMEDEL

Alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

NYTT OBEHANDLAT TRÄ borstas fritt från stoft och damm.

OBEHANDLADE ÅLDRADE TRÄYTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

TIDIGARE MÅLADE ELLER LACKADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). Om ytan är blank mattslipas den och dammas av.

Måla

Gör en provstrykning innan arbetet startar för att se hur många grundningar som behöver göras. Ofta räcker det med en grundning och sedan färdigstrykning men svårare genomslag kan innebära ytterligare en strykning med grundfärg. Kraftigt gulnade ytor har en förmåga att missfärga det första målningsskiktet men detta påverkar normalt inte efterföljande målningsskikt.

Vänta minst 10 timmar mellan strykningarna (vid målning med Studio Golvfärg minst 16 timmar) för bästa slutresultat.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Panelgrund är brytbar med Avatint (max 6%).

Det går även bra att använda Panelgrund för slutstrykning förutsatt att ytan inte utsätts för större påfrestningar, t ex paneltak. Om annan kulör, glans eller mer motståndskraftig yta önskas än den vita matta yta som Panelgrund ger, är den övermålningsbar med de flesta av Alcros vattenburna produkter för målning av vägg, tak och snickerier inomhus.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.