

Bestå Accent



*Vacker helmatt yta
Lättstruken och fyllig
Rinnsäker*

Bestå Accent är vår allra bästa helmatta fönsterfärg som ger en väderbeständig yta med utmärkt glans- och kulörhållning. Den är en lättstruken och rinnsäker vattenburen fönsterfärg som även kan användas på snickerier. Produkten är lätt att sparmåla mot glasytor. Bestå Accent är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

5 - 7 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR

Undvik att måla på ytor som är kallare än +5°C och ifall luftfuktigheten överstiger 80% RH.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Modifierad alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Ytor som målas ska vara rena och torra. Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Observera att Grovrent kan ha en etsande effekt på glas, fönster täcks därför noga före rengöring. Ytor utsatta för mögel- eller algpåväxt rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel och sköljs med rikligt med vatten. Löst sittande färg samt grånat och poröst trä slipas eller borstas bort. Gamla spruckna färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Skarpa kanter rundas av. Sprucket och löst sittande kitt avlägsnas.

Nya trärena och gamla sugande ytor, så som skarvar, knutpunkter och kittfalsar behandlas med Bestå Grundolja Utomhus. Särkilt viktigt är det att behandla ändträ för att stoppa inträngning av vatten. Överskott av grundoljan torkas bort inom 30 minuter.

Tidigare målade ytor och grundoljade samt trärena ytor grundmålas med Alcro Grundfärg.

Latexfog Universal används till att laga sprickor och fylla öppna fogar. För kittning används fönsterkitt.

Måla

Måla 2 strykningar Bestå Accent.

Bästa resultat fås med en mjuk helsyntetisk pensel. Måla några millimeter in på glaset. Måla även bottenstycket och en bit upp på sidorna en extra strykning.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Viktigt

Färgen rörs om väl från botten före målning.

Underlaget ska vara rent och torrt och träkonstruktionen får inte ha en fuktkvot på mer än 16%.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Stryk inte ut färgen för tunt utan använd rätt mängd enligt rekommenderad åtgång. Säkerställ att varje vått färglager har en tjocklek på över 100 my.

Måla inte på solvarma ytor eller vid risk för regn och dagg inom 2-4 timmar från avslutad målning.