

BESTÅ BEVARA



*Håller upp till 4 år
Långvarigt UV-skydd
Delvis biobaserad olja**

Bestå Bevara är vår allra bästa terrassolja med ett underhållsintervall på upp till 4 år. Den tränger ner i virket och ger ett effektivt skydd mot upptag av vatten, motverkar uttorkning och minskar risken för torrspäckor. Produkten har utmärkt kulörhållning och ett långvarigt UV-skydd. Bestå Bevara är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid.

*Upp till 75% av den totala mängden organiskt kol i Bestå Bevara har ersatts med biobaserat material (uppmätt enligt med ASTM D6866-18), vilket betyder att 18% av det totala produktinnehållet är biobaserat.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

5 - 15 m²/l

MÅLNINGSTEMPERATUR

Mellan +10°C och +25°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 8 timmar

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Modifierad alkyd

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Tvätta träet med Alcro Trallrent om det är smutsigt, grått, poröst eller mörknat. Tvätta med Alcro Alg & Mögelmedel om träet är angripet av alg eller mögel. Skölj noga med vatten och låt ytan torka. Nytt trä behöver ingen förbehandling. Tryckimpregnerat trä bör stå obehandlat minst en säsong före behandling med Bestå Bevara.

APPLICERA

Rör om före användning och då och då under arbetets gång. Applicera 1 strykning med en pensel för olja eller en målardyna. Se till att mätta ändträ och skarvar extra noga. Överskottsolja (i form av blöta partier) torkas bort med en trasa. Stryk Bestå Bevara med jämna sammanhängande tag på en bräda i taget för att minska risken för överlappning.

VIKTIGT

Underlaget skall vara torrt vid applicering, max 16% fuktkvot. Applicera Bestå Bevara när risken för regn inom det närmsta dygnet är liten.

Varning! Risk för självantändning. Använda trasor, trassel etc. kan orsaka brand inom flera timmar och ska placeras i en metallbehållare med vatten och förslutas väl innan deponering.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.