

BESTÅ SOLIST



*Vår bästa ommålningsfärg
Extra hög täckförmåga - en strykning räcker
Innovativ teknologi*

Bestå Solist är vår mest innovativa täckfärg för ommålning av träfasader utomhus. Tack vare extra hög täckförmåga räcker en strykning. Bestå Solist kan användas på tidigare målade träfasader, vindskivor och knutar i gott skick. Bestå Solist är utvecklad för dig som vill ha ett vackert slutresultat som håller över tid.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

4 - 6 m²/l

GLANS

Halvmatt

MÅLNINGSTEMPERATUR

Inte lägre än +7°C

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Akrylat

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Mögel- och algpåväxt tvättas med Alcro Alg & Mögelmedel. Borsta eller skrapa bort löst sittande färg. Trärena ytor och ytor i dåligt skick behandlas med Alcro Grundfärg.

MÅLA

Rör om färgen noggrant i burken före målning.

Måla en gång flödigt med Bestå Solist. Var noga med att följa våra anvisningar om rekommenderad åtgång. Detta är extra viktigt om man byter kulör och kontrasten är väldigt stor, t ex om man byter från en mörk till en ljus kulör. Var extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skarvar.

Använd rekommenderade verktyg för bästa resultat. Vi rekommenderar 70mm uteroller med lång lugg och fasadpensel med mjuk blandborste. Färgen kan även sprutmålas. För bästa resultat används airless spruta med värmepaket. Munstycke: 517 alt. 417. Tryck: 115-120 bar. Filter: 60 mesh, 55°C. Påläggs mängd våt färgfilm: 160my-200my. Eftersläta med rekommenderad pensel. Använd gärna våtfilmsskam för mätning av färgfilmstjocklek.

OBS! Oavsett om roller eller spruta används måste färgen efterslätas med rekommenderad penseltyp.

VIKTIGT

Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.

Vid sprutning används filtrerande halvmask mot fasta och vätskeformiga partiklar (FFP2).

Bestå Solist ska inte användas på ytor som tidigare målats med lasyr, linoljefärg eller slamfärg. Till byggnader med kulturhistoriskt intresse rekommenderas samma färgtyp som tidigare använts.

Bestå Solist ska inte spädas.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.