BESTÅ UTSIKT

Väderbeständig jämn finish
Lättstruken och fyllig
Rinnsäker
Väderbeständig jämn finish

Bestå Utsikt är vår allra bästa halvblanka fönsterfärg som ger en väderbeständig yta med utmärkt glans- och kulörhållning. Den är en lättstruken och rinnsäker vattenburen fönsterfärg som även kan användas på snickerier. Produkten är lätt att sparmåla mot glasytor. Bestå Utsikt är framtagen för dig som vill ha en vacker yta och ett perfekt slutresultat som håller över tid.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
5 - 7 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Undvik att måla på ytor kallare än +7˚C och vid luftfuktighet över 80% RH.

TORKTID VID +23˚C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Modifierad alkyd/akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se

Förvaras frostfritt

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

FÖRBEREDELSE AV YTOR

Ytor som målas ska vara rena och torra. Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Observera att Grovrent kan ha en etsande effekt på glas, fönster täcks därför noga före rengöring. Ytor utsatta för mögel- eller algpåväxt rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel och sköljs med rikligt med vatten. Löst sittande färg samt grånat och poröst trä skrapas, slipas eller borstas bort. Gamla spruckna färgskikt bör avlägsnas helt. Blanka och hårda ytor ska mattslipas. Skarpa kanter rundas av. Sprucket och löst sittande kitt avlägsnas.

Nya trärena och gamla sugande ytor, så som skarvar, knutpunkter och kittfalsar behandlas med Bestå Grundolja Utomhus. Särkilt viktigt är det att behandla ändträ för att stoppa inträningning av vatten. Överskott av grundoljan torkas bort inom 30 minuter. Tidigare målade ytor och grundoljade samt trärena ytor grundmålas med Alcro Grundfärg.

Latexfog Universal används till att laga sprickor och fylla öppna fogar. För kittning används fönsterkitt.

MÅLA

Färdigmåla två lager med Bestå Utsikt.

Bäst resultat fås med mjuk helsyntetisk pensel. Måla några mm in på glaset. Måla också understycket och lite upp på sidostyckena en extra gång.

SKÖTSELRÅD

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången.

Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden, ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

VIKTIGT

Rör om färgen väl före användning.

Underlaget ska vara rent och torrt och träkonstruktionen får inte ha en fuktkvot på mer än 16%. Måla inte på solheta ytor eller vid risk för regn och dagg inom 2-4 timmar från avslutad målning. Undvik att måla på ytor kallare än +7˚C och vid luftfuktighet över 80%.

Säkerställ att varje lager våt film har en tjocklek över 100 mym.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 130622

Alcro Färg
120 86 Stockholm
020-622020
www.alcro.se

ALCRO