

Betong Helmatt Täckfärg



Skyddar mot fukt och karbonatisering

Speciellt anpassad för betongkonstruktioner som utsätts för klimatpåfrestningar

Kan målas både inom- och utomhus

Betong Helmatt Täckfärg är en vattenburen alkalibeständig akrylatfärg som skyddar betong mot fukt och karbonatisering. Den lämpar sig speciellt för skydd av betongkonstruktioner som är utsatta för väderpåfrestningar och är fri från skadlig sprickbildning som kan inverka på hållbarheten. För målning av t.ex. fasader, betongkonstruktioner och parkeringshus. Betong Helmatt Täckfärg är CE-märkt.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

3 - 6 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C ytemperatur

BINDEMEDEL

Akrylat

DIFFUSIONSMOTSTÅND KOLDIOXID (PREN 1062-6)

Sd,CO₂ >225m vid torrfilmstjocklek på 150 µm

TORRHALT

ca 45%

VATTENGENOMSLÄPPLIGHET (EN 1062-3)

Sd,h₂O <0,5m (vid ca 150µm skiktjocklek).

VOC

Gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.



Förberedelse av ytor

För rengöring tvätta med varmt vatten. Undvik rengöringsmedel på rena betongytor samt där färgskikten är svaga. Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling. Vid grundning av omålade eller tidigare målade mineralytor kan Mineral Grundfärg eller Mineral Primer användas. Ta hjälp av din handlare för val av produkt samt läs mer om dessa på respektive datablad.

Måla

Rör om Betong grundligt före användning. Reservera en tillräcklig mängd färg av samma tillverkningsfatt för en enhetlig yta. Du undviker då eventuella nyansskillnader. Måla ytorna minst två gånger med Betong. Anpassa målningen så att inga överlappande skarvar uppstår.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Viktigt

Ytan skall vara ren och torr. Se noga till att tidigare behandling är genomtorr innan fortsatt målning.

Luften och ytans temperatur ska vara minst +7°C och relativ luftfuktighet under 80 %.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.