

Dröm Helmatt Täckfärg



*Mycket god täckförmåga
Ger en vacker behaglig yta
Tålig och avtorkningsbar*

Dröm Helmatt Täckfärg är en helmatt täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den har mycket god täckförmåga samt ger en vacker och behaglig yta som tål att torkas av.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 - 10 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Styrenakrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft. Slipa och borsta vid behov.

HÅL OCH SPRICKOR lagas med lämpligt spackel ur Alcros spackelsortiment.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengörs med Alcro Måltartvätt (enligt instruktion).

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålas med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättas bort med mycket vatten (till rengöringsgrad 1). Grunda sedan med Milltex Renova Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binds med Milltex Renova Grundfärg.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, brand- eller vattenskador behandlas först med Milltex Renova enligt separat rekommendation för respektive skada.

Måla

Rör om färgen väl innan användning. Säkerställ att eventuell grundfärg torkat helt före applicering av Dröm Helmatt Täckfärg. Måla jämnt och flödigt med en roller. Vid målning med pensel bör färgen spädas med 5% vatten.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Skötselråd

Var särskilt försiktig med nymålade ytor då de är känsliga för slitage och uppglansning. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor. Efter härdningstiden kan handdiskmedel eller allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel

användas vid rengöring. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Rengöring: Matta ytor är i allmänhet känsliga för att glansa upp om du gnuggar ytan. Vid kraftig rengöring/tvättning kan ytan bli fläckig/flammig. Torka därför försiktigt av ytan med en väl urvriden luddfri trasa vid rengöring.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Rostfläckar avlägsnas med utspädd ättiksyra (matättika). Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med suddgummi och borsta sedan bort resterna av suddgummit.

Bättring: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast målades med och om möjligt samma batchnummer som senast användes. Vid annat batchnummer eller blandning av färg kan en liten kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat, bättra därför alltid hela ytan för att undvika struktur-, kulör- och glansskillnader. Vid punktreparation, försök att efterlikna väggens struktur för att minimera risken för struktur-, kulör- och glansskillnader.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.