

ELEMENT TÄCKFÄRG



*Anpassad för målning av värmeelement och plåtdetaljer inomhus.
God utflytning och täckförmåga
Fäster bra på gamla målade ytor*

Element Täckfärg är en täckfärg för målning av radiatorer och rör som håller normal temperatur för bostads- och kontorsutrymmen (max 80-90°C), samt plåtdetaljer som t ex takkassetter och plåtskåp. Färgen flyter ut väl, fäster bra på underlaget och gulnar inte. Ytan blir hård och hållbar.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

- 8 m²/l

GLANS

Halvblank

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL

Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

TIDIGARE MÅLADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). Eventuella metallrena partier grundmålar du med Alcro Metallprimer.

OBEHANDLADE YTOR rengör du från rost och tvättar med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). Grundmåla sedan med Alcro Metallprimer.

MÅLA

Rör om färgen väl från botten.

Färdigmåla 1 eller 2 gånger med Element Täckfärg.

Måla inte på ytan då den är varm, det kan göra att färgen flyter ut sämre och att resultatet blir stripigt.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

SKÖTSELRÅD

"Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Stållytor bör inte belastas under härdningstiden. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Rengöring: Använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj rikligt med vatten och ventilerare därefter för att minska fuktigheten i luften.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.