

GRANIT HELMATT TÄCKFÄRG

Extremt bra hållbarhet

Smutsavvisande

Diffusionsöppen och vattenavvisande

Endast användas på mineraliska ytor som betong, tegel, natursten, etc.

Granit Helmatt Täckfärg är en silikonemulsionsfärg med extremt bra hållbarhet för målning på mineraliska ytor utomhus (max. partikelstorlek 0,3 mm). Den skyddar fasaden länge och har långa ommålningsintervaller. Granit Helmatt Täckfärg är en diffusionsöppen färg som släpper igenom fukt och som har väldigt låg vattenupptagning.



TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

4-6 m²/l per strykning. Åtgången påverkas av underlagets struktur, insugning samt valet av appliceringsmetod.

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C ytemperatur och relativ luftfuktighet under 80%

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Övermålningsbar efter ca 12 timmar.

DIFFUSIONSMOTSTÅND KOLDIOXID (PREN 1062-6)

$s_{d,CO_2} < 5 \text{ m}$.

DIFFUSIONSMOTSTÅND VATTENÅNGA

(EN ISO 7783-2)

$s_{d,H_2O} < 0,14 \text{ m}$

TORRHALT

40-45

VATTENGENOMSLÄPPLIGHET (EN 1062-3)

0.1 kg/m²·h^{0.5}

VIDHÄFTNING (ISO 4624)

$> 1,0 \text{ N/mm}^2$, 28 dagar på betong

VOC

Gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.



FÖRBEREDELSE AV YTOR

För rengöring tvätta med varmt vatten. Undvik rengöringsmedel på rena betongytor samt där färgskikten är svaga.

Ytor i dåligt skick ska lagas upp före behandling.

Vid grundning av omålade eller tidigare målade mineralytor kan Grundfärg Mineral eller Primer Gel användas. Ta hjälp av din handlare för val av produkt samt läs mer om dessa på respektive produktdatablad.

MÅLA

Rör om färgen väl från botten. Ytan ska vara helt torr före målning. För ett så enhetligt utseende som möjligt och för att undvika eventuella nyansskillnader bör en tillräcklig mängd färg från samma produktionsbatch säkras för hela objektet. Ifall olika produktionsbatcher måste användas, måla skarven med en blandning av de två batcherna (t.ex. i förhållandet 1:1). Planera arbetet för att undvika överstrykningsskarvar mitt på fasader eller större ytor. Måla 2 strykningar Granit Helmat Täckfärg med pensel, roller eller spruta med 12 timmars torktid mellan strykningarna. Första strykningen kan spädas med max 10% vatten. Skydda intilliggande ytor som inte ska målas. Eventuella stänk torkas bort omedelbart.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

VIKTIGT

Om fasaden är reveterad kontakta Alcros Kundcenter eller din handlare för mer information innan målningsarbetet startar.

Ytan skall vara ren, torr och fast.

Vid sprutning ska färgen efterstrykas med pensel.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.