

Grundfärg Metall



Förhindrar uppkomsten av rost
Utmärkt vidhäftning
Snabbtorkande

Grundfärg Metall är en vattenburen grundfärg för rostskyddsmålning på stål, zink och aluminium. Den innehåller aktiva rostskyddspigment som förhindrar uppkomsten av rost. Grundfärg Metall är snabbtorkande och ger utmärkt vidhäftning både mot underlaget och efterföljande täckfärg.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Universal

MATERIALÅTGÅNG
7 m²/l

GLANS
Halvmatt

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

SPÄDNING
Vattenburen. Skall ej spädas.

BINDEMEDEL
Styrenakrylat

TORRHALT
44 %

VOC
Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.



Förberedelse av ytor

Besök www.alcro.se för mer information.

OMÅLADE YTOR:

Tvätta med lämpligt rengöringsmedel ur Alcros sortiment och skölj väl. Eventuell rost avlägsnas genom att slipa, skrapa eller stålborsta till ren metall (rengöringsgrad St2).

TIDIGARE MÅLADE YTOR:

Avlägsna eventuell lös färg och rost med en skrapa eller en stålborste till ren metall (rengöringsgrad St2). Tvätta med lämpligt rengöringsmedel ur Alcros sortiment och skölj väl.

NYGALVANISERAD PLÅT:

Tvätta med lämpligt rengöringsmedel ur Alcros sortiment och skölj noggrant. För bästa resultat bör hela ytan slipas lätt, antingen maskinellt eller manuellt, med slippapper P60-P80.

ÅLDRAD GALVANISERAD PLÅT/ALUMINIUM: Tvätta med lämpligt rengöringsmedel ur Alcros sortiment och skölj väl. Avlägsna eventuell vitrost på galvaniserade ytor. Aluminiumytor slipas lätt, antingen maskinellt eller manuellt, med slippapper P60-P80.

Måla

Ytan måste vara helt ren och torr före målning. För bästa resultat rekommenderas pensel eller spruta. Rekommenderad filmtjocklek (DFT) är ca 40-60 µm. Var särskilt uppmärksam på hörn och kanter så att DFT förblir enhetlig över hela ytan. Vid målning med spruta rekommenderas airless spruta med munstycke 0,011"-0,015".

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Viktigt

Måla inte på solheta ytor eller vid fuktigt väder (> 80% RH). Avsluta målningen minst ett par timmar före daggen faller.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.