

Grundfärg Mineral



Utmärkt för både porösa och hårda betongytor
Stärker underlaget
Minskar vattenupptagning

Grundfärg Mineral är en grundfärg för mineraliska ytor och fiberförstärkta skivor. Den stärker underlaget, minskar vattenupptagningen och ökar vidhäftning mot underlaget. Fungerar utmärkt på såväl porösa som hårda betongytor. Grundfärg Mineral används som grundfärg till Puts Helmatt Täckfärg, Granit Helmatt Täckfärg, Tillit Helmatt Täckfärg, Betong Helmatt Täckfärg och Garage Blank Täckfärg.

Grundfärg Mineral är CE-märkt.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

1 liter räcker till ca 5m² beroende på underlag och struktur.

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 4 timmar.

SPÄDNING

Vattenburen, skall normalt ej spädas.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.



Förberedelse av ytor

För rengöring tvätta om möjligt med hett vatten. Undvik rengöringsmedel på ytsvaga putser och dylikt. Betong- samt putsytor i dåligt skick lagas upp före behandling.

Måla

Säkerställ att ytorna som ska målas är rena, torra och fasta. Måla med pensel, roller eller lågtrycksspruta. Måla flödigt nedifrån och upp utan att färgen bildar film på ytan.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Viktigt

OBS! Grundmåla inte socklar.

Torktiderna gäller vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 190625