

Grundfärg Trä



*Skyddar mot fuktupptagning
God vidhäftning
Kort torktid*

Grundfärg är en grundfärg för fönster och fasader utomhus. Grundfärgen torkar snabbt, har god täckförmåga och ger bra vidhäftning till underlag samt till täckfärg. Minskar risken för genomslag av tanniner från virket samt tränger effektivt in i underlaget och hindrar fukt att tränga ner i träet.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

VERKTYG

Pensel, roller, högtryckssprutning

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Modifierad alkyd

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Mögel- och algpåväxt tvättas bort med Alcro Alg & Mögelmedel. Blanka, hårda och hyvlade ytor samt bilade timmerstockar ruggas upp med grovt sandpapper. Vassa hörn rundas av med grovt sandpapper. Grånat och poröst trä bör bytas ut eller borstas/skrapas ner till rent, friskt trä.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Tjocka, spruckna eller lösa färgskikt skrapas bort helt.

NYMÅLNING: Alcros Grundolja Trä stryks flödigt på ändträ, skarvar och spikhuvuden. Överskottsolja torkas bort efter 30 minuter.

Måla

Rör om färgen väl från botten före målning. Följ våra anvisningar om rekommenderad färgåtgång. Se över ändträ, spikhuvuden och skarvar med extra noggrannhet. Vid sprutmålning rekommenderas munstycke LL5 315 och ett tryck på 80-100 bar. Trycket och munstycket kan behöva justeras för att uppnå korrekt filmtjocklek.

TIDIGARE MÅLADE YTOR, TRÄRENA YTOR SAMT YTOR I DÄLIGT SKICK: Grundmåla med Grundfärg Trä. Gamla alkyl- och oljefärgsytor bör alltid grundmålas med Grundfärg Trä.

NYMÅLNING: Hela ytan inklusive ändträ grundmålas med Grundfärg Trä. Missfärgning från kvistar kan minskas genom en extra behandling direkt på kvistarna.

Rekommenderad förbrukning:

SÅGADE PANELER: 6-7m² / l (våtfilmtjocklek: 140-160 mym, torrfilmtjocklek: 50-60 mym)

HYVLADE/TIDIGARE MÅLADE PANELER: 7-8m² / l (våtfilmtjocklek: 110-140 mym, torrfilmtjocklek: 40-50 mym)

FÖNSTER: 7-8m² / l (våt filmtjocklek: min 140 mym, torrfilmtjocklek: min 50 mym).

På hyvlade paneler eller tidigare målade ytor kan det vara svårt att få tillräckligt med färg. Om skikten är tunnare än rekommenderat bör ytterligare ett lager

målas för att uppnå bästa hållbarhet.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Viktigt

Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Det gäller även tryckimpregnerat trä, som bör stå obehandlat minst en säsong före målning. Måla inte när yttemperaturen är under +7°C. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.

Applicering med roller eller spruta måste efterstrykas med pensel. Använd en filtreringshalvmask mot fasta och flytande partiklar (FFP2) vid sprutning.

För att minska risken för tanningenomslag bör den vita grundfärgen torka ca 1 dygn vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet före övermålning med täckfärg. Tänk på att lägre temperaturer och högre luftfuktighet förlänger torktiden.

Fabriksgrundat virke behöver eventuellt grundmålas på nytt med Grundfärg Trä. Rådgör med din Alcro återförsäljare för bästa resultat.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.