

Kalkfärg



Alcro Kalkfärg är en nyanseringsbar målarkalk baserad på våtsläckt kalk. Avsedd för tidigare kalkfärgsmålade ytor, kalkputs och KC-puts både invändigt och utvändigt. Förhållandet kalk/cement ska vara lika eller övervägande kalk. Kalkfärg rekommenderas inte till ytor med mycket högt cementinnehåll.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Universal

MATERIALÅTGÅNG
0,5-0,8 kg/m² (avser färdig bruksblandning och 2-3 behandlingar beroende på underlagets struktur och porositet)

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +7°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Fukttorr efter ca 1-2 timmar. Övermålningsbar när föregående lager har fixerat sig på underlaget, tidigast efter ca 2 timmar.

VOC
Gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Ytan ska vara hel, ren och fri från organiska färger (t ex alkydfärg eller akrylatfärg). Eventuella lagningar görs med bruk som är likvärdigt det som ursprungligen använts.

TIDIGARE KALKFÄRGDE YTOR stålborstas med stålborste med borst av rostfritt stål, eller tvättas försiktigt med högtryckstvätt (inte med för högt tryck) tills kalkfärgsskiktet är borta.

Ytor som inte ska målas, t ex fönsterglas, metall- och naturstensytor, skyddas nog.

Måla

Kalkfärg blandas lämpligast i en större murarhink eller liknande i viktförhållandet 1:1 (12,5 kg Kalkfärg blandas med 12,5 liter vatten) med rent vatten direkt på arbetsplatsen. Blanda noggrant med lågvarvig färgvisp i minst 5 minuter eller tills kalken har fördelat sig med vattnet till en smidig konsistens. Under arbetets gång ska kalkfärgen röras om med färgvispen ofta för att förhindra tyngre ballast att sjunka ner till botten.

Blandningsförhållandet måste bibehållas under hela arbetet för att undvika variationer i kulören. Före varje strykning ska underlaget våtas omsorgsfullt och jämnt. Det här är särskilt viktigt att tänka på i varmt eller blåsigt väder.

Applicera kalkfärgen med kalkborste eller kalkpensel med roterande drag. Måla 2-3 gånger beroende på underlagets absorptionsförmåga och önskad slutyta. Vät underlaget noggrant och jämnt före varje strykning. Applicera färgen på fuktigt underlag och låt färgen torka i ca 2 timmar innan underlaget fuktas igen och nästa lager appliceras. Vät ytan också efter den sista strykningen.

Säkerställ att du har en tillräcklig mängd färg från samma tillverkningsbatch för hela projektet, för ett jämnt slutresultat. Anpassa arbetet till att undvika överlappsskarvar. Kulören på produkten påverkas av underlagets fuktighet och porositet. Eftervattna ger en mörkare nyans.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Skötselråd

Smutsiga ytor målade med Alcro Kalkfärg kan tvättas tidigast en månad efter målning, använd vattentryck anpassat för trädgårdsslang. Tvätten kan lämna permanenta märken på ytan, så det område som ska tvättas bör utformas på ett iögonfallande sätt efter strukturens linjer. Lös och torr smuts avlägsnas med en mjuk borste för att undvika nötning.

Viktigt

OBS! Kalkfärg är starkt alkalisk. Skydda ögon och hud från stänk.

Måla inte i regn eller direkt solljus.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.