

# Klar Trälack Blank



*Hård och tålig klarlack  
Ger en klar och blank yta  
Torkar snabbt*

Klar Trälack Blank är en mycket ljus, blank och klar lack för trärena, tidigare klarlackade och lackfärgsmålade trätor inomhus. Den torkar snabbt och ger en hård, tålig yta. Klar Trälack passar inte för stabiliserad brunbok, vaxade eller oljade ytor.

## Teknisk information

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE**  
Inomhus

**MATERIALÅTGÅNG**  
8 - 12 m<sup>2</sup>/l

**GLANS**  
Blank

**VERKTYG**  
Pensel

**MÅLNINGSTEMPERATUR**  
Lägst +10°C

**TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET**  
Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

**VERKTYGEN RENGÖRES MED**  
Penseltvätt Rengör verktygen med vatten.

**BINDEMEDEL**  
Akrylat

**VOC**  
Gränsvärde (Kat A/e): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

TRÄRENA YTOR som inte kräver perfekt finish dammar du bara av innan du lackar. Vid höga krav på finish, som t ex en bordsskiva, väter du först ytan med vatten. När ytan torkat slipar du ner fiberresningen i fiberriktningen med slippapper 180-240 och dammar sedan av.

TIDIGARE LACKADE YTOR slipar du med slippapper 180-240 och dammar sedan av.

PÅ BETSADE YTOR utjämnas betsen med trasa eller svamp tills ytan är nästan torr, vänta 6 timmar innan överlackning. Vita och ljusa kulörer kan missfärgas av hartsrikt trä.

## Måla

Rör om lacken väl från botten före användning.

Lacka ytan 2-3 gånger för bästa resultat. Mellanslipa efter första strykningen. Låt torka ca 16 timmar mellan strykningarna och damma av innan du lackar igen. Lacken är vit och mjölkaktig vid applicering, klarnar och blir helt transparent när den torkat.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Viktigt

Full hårdhet och slitstyrka har den lackade ytan efter ungefär 1 vecka.

Innehåller UV-filter. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*