

Kraft Grundfärg



*Passar bäst på kritande eller missfärgade underlag
Har isolerande effekt*

Kraft Grundfärg är en tixotrop isolerande grundfärg som vi rekommenderar till kritande eller missfärgade underlag.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
7 - 10 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1,5 timmar. Övermålningsbar efter 16 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt

BINDEMEDEL
Alkyd

VOC
Gränsvärde (Kat A/g): 350 g/l (2010). Produktens VOC < 350 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

HÅL, SPRICKOR, SKARVAR OCH ANDRA OJÄMNHETER
spacklas med lämpligt spackel ur Alcros spackelsortiment.
Slipa med medelfint slippapper och avlägsna dammet.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR
rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

LIMFÄRGSTAK bör tvättas bort med stora mängder vatten
som får suga in i skiktet, därefter grundmålas med Milltex
Renova Grundfärg.

Måla

Måla flödigt med ullon- eller perlonroller.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 110122