

LACKA BLANK GOLVLACK



*Ger en fin blank lackerad yta
Passar utrymmen som utsätts för normalt slitage
Torkar snabbt*

Lacka Blank är en golvlack som används på parkett och trägolv där en blank slitstark yta önskas. Den är vattenburen, torkar snabbt och passar för bostadsutrymmen som utsätts för normalt slitage.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

8 - 10 m²/l

GLANS

Blank

VERKTYG

Mohairroller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +15°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Rengör verktygen med vatten.

BINDEMEDEL

Polyuretan

VOC

Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

OLACKADE OCH RENSLIPADE GOLV dammar du av väl. Grunda med en strykning Lacka Blank och slipa noggrant ned träfiberresning med slippapper 120–150.

LACKADE GOLV (även nya fabrikslackade) slipar du med slippapper 180–240 och dammar av väl.

RESTER AV POLISH OCH FETT tvättar du noggrant bort med Alcro Målartvätt. Använd sparsamt med vatten för att skona trägolvet. Låt golvet torka innan vidare behandling påbörjas.

MÅLA

OMSKAKAS! Låt lacken vila tills luftblåsorna försvunnit innan du påbörjar lackningen.

Lacka flödigt 2 gånger. Använd parkettpensel eller golvlacksspridare. Mellan strykningarna låter du lacken torka cirka 3 timmar och slipar sedan lätt med slippapper 180–240 för bästa slutresultat.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

SKÖTSELRÅD

Var försiktig med det nylackade golvet. Möblering kan normalt ske efter 1–2 dygn. Med tunga möbler är det en fördel att vänta ca 1 vecka, då lacken först efter denna tid erhåller maximal hårdhet. Vid starkare slitage använd polish eller vax (tänk på att ta bort polish och vax regelbundet). Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Normal rengöring: Till den dagliga rengöringen av golvet rekommenderas dammsugning eller torrmoppning. Vid våttorkning ska en väl urvriden trasa användas. Rengöringsmedlet ska motsvara allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel.

Kompletterande behandling: Omlackering efter polish- och vaxborttagning samt slipning med fingraderat slippapper.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

VIKTIGT

Ytan är klar att användas efter 12 timmar, men det är bra att vänta med att möblera med tyngre möbler och mattor i upp till en vecka då lacken uppnått maximal hårdhet.

Besök www.alcro.se för mer information.