

Milltex Aqua Grundfärg



*Kombinerad grundfärg & lim
Ger ett effektivt spärrskikt mot fukt
Mycket god vidhäftningsförmåga*

Milltex Aqua Grundfärg är en kombination av vävlim och grundfärg för våtutrymmen. Grundfärgen har mycket god vidhäftningsförmåga mot underlaget och ger ett tätt skikt mot vatten och fukt. Milltex Aqua Grundfärg ingår i Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
VID LIMNING: 4m²/l
VID GRUNDNING: 6m²/l

VERKTYG
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +10°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 3 timmar. Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL
Styrenakrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/g): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Säkerställ att underlaget är rent, torrt, fast och fritt från stoft.

PORÖSA OCH STARKT SUGANDE YTOR grundas en extra gång med Milltex Aqua Grundfärg utspädd med vatten i förhållandet 1:1. SPRICKOR, SKARVAR OCH OJÄMNHETER spacklas med Alcros Handspackel Våt. Hörn och takvinklar jämnas ut med Tåt Fog. VINYLBEKLÄDNADER som är spaltbara rivs ytskiktet bort på. Vinylbeklädnader som inte är spaltbara avlägsnas helt och hållet. PVC-material som är tjocka och mjuka tas bort helt.

Måla

Applicera med pensel eller roller. Vid uppsättning av glasfiberväv används Milltex Aqua Grundfärg som både vävlim och våtrumsgrund. Applicera Milltex Aqua Grundfärg enligt rekommendation för limning och sätt fast väven. Låt Milltex Aqua Grundfärg sätta sig i 30 min innan du fortsätter med grundning. Efter att grunden torkat måla till sist två gånger med Milltex Aqua Täckfärg.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Viktigt

Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation.

Var försiktig med nymålade ytor. Färgens slutgiltiga goda egenskaper uppnås först efter 7 dagar (vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet, kallare temperatur och/eller högre luftfuktighet kan förlänga torktiden ytterligare). Undvik därför att spola vatten direkt på den målade ytan under de första sju dagarna.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 030924