

# MILLTEX MULTISTOPP GRUNDFÄRG



*Motverkar genomblödning av kvistar, fläckar och gulnad  
Mycket god vidhäftning  
För alla trätyper*

Milltex Multistopp Grundfärg är en vattenburen spärrande grundfärg för alla trätyper inomhus som golv, väggar, tak, lister, foder och möbler. Förhindrar effektivt genomslag från kvistar och gulnat trä samt isolerar missfärgningar från underlaget.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

### MATERIALÅTGÅNG

7 - 7 m<sup>2</sup>/l

### GLANS

Matt

### VERKTYG

Spruta, pensel, roller

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Ytan som ska målas måste vara torr, temperaturen minst +10°C och luftens relativa fuktighet mindre än 80 %. En låg temperatur (ca +15°C) och högre luftfuktighet (50–70 % RH) förlänger arbetstiden och gör appliceringen enklare.

### TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter ca 1 timme. Övermålningsbar efter 24 timmar.

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Rengör verktygen med vatten och tvål.

### BINDEMEDEL

Akrylat

### DENSITET

1.3 kg/l, ISO 2811

### TORRHALT

41 %



# FÖRBEREDELSE AV YTOR

Tidigare behandlade ytor:

Tvätta tidigare målade eller lackade ytor med Alcro Målar tvätt efter behov. För att ta bort eventuellt vax innehållande tvättlösning, tvätta med Alcro Målar tvätt Plus utspätt med vatten i förhållande: 1:5. Skölj noggrant. Låt torka. Ta bort lös färg eller lack och slipa hela ytan. Avlägsna slipdamm. Använd vid behov lämpligt spackel ur Alcros spackelsortiment för att fylla eventuella sprickor och skador. Slipa de spacklade ytorna och ta bortslipdamm

## MÅLA

Rör om väl före användning. Milltex Multistopp skall ej spädas. Applicera 1-2 gånger eller tills fullgod effekt uppnås, gärna med roller och släta ut direkt med pensel. Kraftigt missfärgat eller obehandlat trä skall alltid målas minst 2 gånger. Låt torka minst 24 timmar mellan strykningar. Längre torktid ger alltid bättre skydd mot genomslag.

## SKÖTSELRÅD

Efter ytbehandlingen måste ytorna hanteras varsamt under några veckor, eftersom produkten under normala förhållanden når sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter cirka en månad.

Vid behov efter en månad från målning, men inte tidigare:

Rengör ytan med neutral (pH 6–8) diskmedelslösning och en mjuk borste, svamp eller trasa. Rengör smutsiga ytor med en mild alkalisk (pH 8–10) rengöringsmedelslösning och till exempel en trasa, mopp eller svamp. Skölj ytan noggrant.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

Version