

# MILLTEX NEJD 1 RF HELMATT GRUND- OCH



*Mycket hög täckförmåga  
Ger en vacker och jämn reflexfri yta  
Effektiv 2-i-1 teknologi*

Milltex Nejd 1 RF Helmatt Grund- och Takfärg är vår allra bästa grund- och takfärg. En vattenburen och biobaserad\* färg särskilt utvecklad för yrkesmålaren. Färgen är reflexfri och utvecklad med högsta tekniska kvalitet. Milltex Nejd 1 RF Helmatt Grund- och Takfärg har en mycket hög täckförmåga och är anpassad för utrymmen medsläpljus. Färgen går att använda både på nya och tidigare målade ytor som t ex gipsskivor, puts och betong\*\*. Milltex Nejd 1 RF Grund- och Takfärg ger ett vackert, jämnt och reflexfritt slutresultat.

\*Andel biobaserat kol av organiskt kol: 27% enligt ASTM D6866-22

\*\* För brandklass B-s1,d0 endast på ytor av klass A1 eller A2-s1,d0.

## TEKNISK INFORMATION

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

### MATERIALÅTGÅNG

Teoretisk färgåtgång 7-9 m<sup>2</sup>/l. Färgens åtgång beror på appliceringsmetod, temperatur/luffuktighet och underlagets ytstruktur.

### GLANS

Helmatt

### MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C

### TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

### VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

### BINDEMEDEL

Akrylat

### VOC

Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.alcro.se](http://www.alcro.se)



Förvaras frostfritt



Asthma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och se till för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

## FÖRBEREDELSE AV YTOR

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft.

TIDIGARE MÅLADE ELLER SMUTSADE YTOR rengörs med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

BLANKA YTOR mattslipas.

HÅL OCH SPRICKOR lagas med lämpligt spackel ur Alcros spackelsortiment.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålas med Milltex Nejd 1RF.

LIMFÄRG tvättas bort med mycket vatten (till rengöringsgrad 1). Grunda sedan med Milltex Renova Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binds med Milltex Renova Grundfärg.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, brand- eller vattenskador behandlas först med Milltex Renova enligt separat rekommendation för respektive skada.

## MÅLA

Måla jämnt och flödigt med en roller (för bästa resultat används en roller med lugglängd på 18-22mm) eller använd lämplig sprututrustning.

Notera att färgens åtgång beror på appliceringsmetod, temperatur/luftfuktighet och underlagets ytstruktur.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## SKÖTSELRÅD

Var försiktig med nymålade ytor när det gäller slitage och uppglansning. Färgernas slutgiltiga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor. Efter härdningstiden, använd handdiskmedel eller allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

lösningsmedel.

Rengöring: Matta ytor är i allmänhet känsliga för att glansa upp om du gnuggar ytan. Det kan också bli fläckigt, speciellt vid kraftig tvätt. Torka därför försiktigt av ytan med en väl urvriden trasa vid rengöring.

Bättring: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast målades med och om möjligt samma batchnummer som senast användes. Vid annat batchnummer eller blandning av färg kan en liten färgavvikelse förekomma. För bästa resultat, bättra därför alltid hela ytan för att undvika struktur-, färg- och glansskillnader. Vid punktreparation, försök att efterlikna väggens struktur/ådring för att minimera risken för struktur-, färg- och glansskillnader.

## VIKTIGT

OBS! Vid användning av fogmassa är det särskilt viktigt att följa tillverkarens rekommendation för applicering och torktider. Vid kalla och fuktiga förhållanden förlängs fogens torktid. Undvik att använda en fog som tillåts att transporteras i minusgrader.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.