


PALLAD HALVBLANK GRUND OCH



*Skyddar mot rostbildning
Mycket god vidhäftning
Kort torktid*

Pallad Halvblank Grund- och Täckfärg är en vattenburen halvblank grund- och täckfärg för alla metallytor utomhus. Färgen innehåller aktiva rostskyddspigment som förhindrar rostbildning och passar utmärkt för t.ex. grindar, räcken och stuprör.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

3.5-7 m²/l (60 -120 µm torr filmtjocklek)

GLANS

Halvblank

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Inte under +10°C och över 80% relativ luftfuktighet.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 2 timmar.

Övermålningsbar efter 6 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Methyl metacrylate

DENSITET

1.1 kg/l, ISO 2811.

TORRHALT

42 %

VOC

Gränsvärde (Kat A/i): 140 g/l (2010). Produktens VOC < 140 g/l.



För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

FÖRBEREDELSE AV YTOR

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Tvätta ytorna med Alcro Grovrent (enligt instruktion) och en borste, skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna eventuell lös färg och rost med en skrapa eller stålborste till ren metall (rengöringsgrad St2).

OMÅLADE YTOR: Tvätta ytorna med Grovrent och en borste. Skölj noggrant med vatten och låt torka. Avlägsna vitrost/rost genom att slipa eller stålborsta ytorna till ren metall (rengöringsgrad St2).

MÅLA

Rör om noggrant men försiktigt före användning. Undvik maskinell blandning. För bästa resultat rekommenderas pensel eller airless spruta, alternativt en roller. Applicera 1-2 strykningar. Rekommenderad DFT (den torra filmtjockleken) för ett skikt är 60-120 µm, rekommenderad total DFT är 120 µm. Vid målning med spruta rekommenderas airless spruta med munstycke 0.011"-0.015". Applicera ett till två lager Pallad Halvblank Grund- och Täckfärg så att DFT mäter totalt 120µm. Produkten kan spädas upp till 10% med vatten vid behov. Var särskilt uppmärksam på vinklar och veck på ytan så att DFT förblir enhetlig på dessa delar.

Väl tömda burkar lämnas till insamlingsplats för återvinning. Avfall i vätskeform skall lämnas till insamlingsplats för farligt avfall. Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

SKÖTSELRÅD

För att bevara kulören och motverka påväxt av t ex alger, mögel, lav eller mossa rekommenderas att hålla den målade ytan ren. De omgivande förhållandena avgör hur ofta det är lämpligt att tvätta ytan. Tidigast 1 månad efter målning kan smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent (1 del Grovrent till 20 delar vatten för underhållstvätt). Fläckar och hårt smutsade ytor kan tvättas med Grovrent spädd i förhållandet 1:10. Vid svåravlägsnat smuts kan en mjuk borste och

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

högtryckstvätt användas. Efter tvätt med rengöringsmedel sköljs ytan väl med vatten.

VIKTIGT

Ytan som ska målas ska vara ren och helt torr. Undvik att måla i direkt solljus eller om ytemperaturen överstiger 40°C, då finns det risk att färgen torkar för snabbt och hinner inte jämna ut sig tillräckligt. Måla inte heller vid risk för regn och avsluta målningen minst ett par timmar före dagen faller.

Den målade ytan måste hanteras med försiktighet, då produkten når sin slutliga hårdhet och hållbarhet efter cirka 14 dagar under normala förhållanden (vid ca 20°C och en relativ luftfuktighet på ca 50%).

Besök www.alcro.se för mer information.