



- För skarvspackling med iläggning av pappersremsa
- Lätt att applicera och slipa
- God fyllnadsförmåga

Handspackel Skarv

Användningsområde:

Skarvspackling inomhus

Materialåtgång:

1L/m² i 1mm skikttjocklek

Max skikttjocklek

2mm

Verktyg:

Stålspackel

Spacklings temperatur:

Lägst +5°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:

Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

Handspackel skarv är framtaget för spackling av fog mellan gipsskivor i kombination med pappersremsa. Spacklet är utformat för att klistra remsan i fogen på optimalt sätt.

Handspackel Skarv tillhör den typ av spackel som rekommenderas i publikationen "Ytbehandling av gipsskivor" (YBG) och uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft. Vad gäller för kontroll vi gipsskiva, falsen är rätt uppsatt gipsskivor sitter på samma nivå, skruvar iskruvade. Produkten används enbart vid skarvspackling på nygips.

Applicering

Skivspackel kan appliceras på vanligt sätt med stålspackel eller med spackelmaskinen ""Bazooka"". Max skiktjocklek är ca 2 mm.

För bästa slutresultat rekommenderas utspackling av fog med minst 100 mm på var sida om fogen, vid släpljusväggar rekommenderas bredspackling av ytan.

Använd slippapper med kornstorlek 180 vid manuell slipning och 220 vid maskinslipning. Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat klart bör du damma av ytan innan målning eller tapetseing. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

Viktigt!

Se www.progold.se för mer information

Tänk på att, temperatur, lagertjocklek och luftfuktighet påverkar torktider

Layer thickness 1-1,5mm					
Humidity rh%					Time hours
95	288	192	144	96	
90	144	108	72	39	
80	78	54	38	23	
70	54	38	26	19	
60	42	29	20	14	
50	36	24	17	12	
40	29	20	14	10	
30	26	18	12	9	
20	23	16	11	8	
10	21	14	10	7	
	10°C	15°C	20°C	25°C	
	Temperatur				