



- För spackling i våtutrymmen
- Smidig konsistens och lätt att applicera
- God fyllnadsförmåga

Handspackel Våt

Användningsområde:

Spackling våtutrymme inomhus

Materialåtgång:

1L/m² i 1mm skiktthjocklek

Max skiktthjocklek

4mm

Verktvg:

Stålspackel

Spacklings temperatur:

Lägst +5°C yttemperatur

**TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET:**

Klibbfri efter 2 timmar.

Övermålningsbar efter 12 timmar.

Handspackel Våt är ett svanenmärkt våtrumsspackel speciellt anpassad för våtutrymmen inomhus. Spacklet är avsett för skarv-, bred- och ispackling på puts, betong, lättbetong och skivmaterial i våtutrymmen där du vill ha en hård och våtstark yta. Handspackel Våt är grågrön till färgen.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft och lösa partiklar. Löst förankrat underlag borstas bort eller binds upp. Löst sittande färg tas bort. Rengör tidigare målade underlag och se till att fett och smuts avlägsnas

Applicering

Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade avsedd för spackel. Använd slippapper med kornstorlek 180 vid manuell slipning och 220 vid maskinslipning. Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat klart bör du damma av ytan innan målning eller tapetsering. Om du ska tapetsera bör du för limma spackelytan. Se rekommendation från MVK för efterföljande behandling i våturtycke.

Viktigt!

Se www.progold.se för mer information

Tänk på att, temperatur, lagertjocklek och luftfuktighet påverkar torktider

Layer thickness 1-1,5mm					
Humidity rh%					Time hours
95	288	192	144	96	
90	144	108	72	39	
80	78	54	38	23	
70	54	38	26	19	
60	42	29	20	14	
50	36	24	17	12	
40	29	20	14	10	
30	26	18	12	9	
20	23	16	11	8	
10	21	14	10	7	
	10°C	15°C	20°C	25°C	
	Temperatur				