



- För bredspackling i tjocka skikt
- Mycket lätt att applicera och fördela
- Mycket god fyllnadsförmåga

Rullspackel Grov

Användningsområde:

Spackling av grova ytor inomhus

Materialåtgång:

1L/m² i 1mm skiktthocklek

Max skiktthocklek

10mm

Verktyg:

Roller, Stålspackel

Spacklings temperatur:

Lägst +5°C yttemperatur

**TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET:**

Klibbfri efter 2 timmar.

Övermålningsbar efter 12 timmar.

Rullspackel Grov är ett färdigblandat smidigt högfyllande rullspackel för bredspackling i tjocka skikt på puts, betong, lättbetong, glasfiberväv och skivmaterial inomhus. Spacklet är mycket lätt att applicera och fördela ut över ytan med hjälp av en roller. Rullspackel täcker större ytor snabbare för ett effektivare och mer ergonomiskt arbetssätt.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft och lösa partiklar. Löst förankrat underlag borstas bort eller binds upp. Löst sittande färg tas bort. Rengör tidigare målade underlag och se till att fett och smuts avlägsnas

Applicering

Spacklet appliceras normalt för hand med en spackelspade avsedd för spackel. Använd slippapper med kornstorlek 180 vid manuell slipning och 220 vid maskinslipning. Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat klart bör du damma av ytan innan målning eller tapetsering. Om du ska tapetsera bör du för limma spackelytan.

Viktigt!

Se www.progold.se för mer information

Tänk på att, temperatur, lagertjocklek och luftfuktighet påverkar torktider

Layer thickness 1-1,5mm				
Humidity rh%				
95	288	192	144	96
90	144	108	72	39
80	78	54	38	23
70	54	38	26	19
60	42	29	20	14
50	36	24	17	12
40	29	20	14	10
30	26	18	12	9
20	23	16	11	8
10	21	14	10	7
	10°C	15°C	20°C	25°C
	Temperatur			