


Rullspackel Medium



- För skarv och bredspackling
- Mycket lätt att applicera och fördela med roller
- Hög effektivitet och ergonomi

Användningsområde:

Bred-, skarvspackling inomhus

Materialåtgång:

1L/m² i 1mm skikttjocklek

Max skikttjocklek

4mm

Verktyg:

Roller, Stålspackel

Spacklings temperatur:

Lägst +5°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET:

Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

Rullspackel Medium är ett färdigblandat rullspackel för väggar och tak inomhus. Den smidiga konsistensen gör att spacklet är mycket lätt att applicera och fördela ut över ytan med hjälp av en roller. Rullspacklet är godkänt för skarvspackling med iläggning av pappersremsa och bredspackling på de flesta förekommande ytor så som gips, betong, glasfiberväv m m. Rullspackel täcker större ytor snabbare för ett effektivare och mer ergonomiskt arbetssätt.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.





Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft och lösa partiklar. Löst förankrat underlag borstas bort eller binds upp. Löst sittande färg tas bort. Rengör tidigare målade underlag och se till att fett och smuts avlägsnas

Applicering

Applicera spackel med roller på förlängningsskaft för ökad ergonomi och effektivitet. Låt spacklet vila fram tills att det börjar se mattare/mindre blött ut. Efterbearbetning görs med spackelspade,

Använd slippapper med kornstorlek 180 vid manuell slipning och 220 vid maskinslipning. Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat klart bör du damma av ytan innan målning eller tapetseing. Om du ska tapetsera bör du förlimma spackelytan.

Viktigt!

Se www.progold.se för mer information

Tänk på att, temperatur, lagertjocklek och luftfuktighet påverkar torktider

Layer thickness 1-1,5mm					Time hours
Humidity rh%					
95	288	192	144	96	
90	144	108	72	39	
80	78	54	38	23	
70	54	38	26	19	
60	42	29	20	14	
50	36	24	17	12	
40	29	20	14	10	
30	26	18	12	9	
20	23	16	11	8	
10	21	14	10	7	
	10°C	15°C	20°C	25°C	
	Temperatur				