

Rullspackel Våt



- För spackling i våtutrymmen
- Mycket lätt att applicera och fördela
- Hög effektivitet och ergonomi

Användningsområde:

Spackling i våtutrymmen inomhus

Materialåtgång:

1L/m² i 1mm skiktthocklek

Max skiktthocklek

3mm

Verktyg:

Roller, Stålspackel

Spacklings temperatur:

Lägst +5°C ytemperatur

**TORKTID VID +23°C OCH 50%
RELATIV LUFTFUKTIGHET:**

Klibbfri efter 2 timmar.

Övermålningsbar efter 12 timmar.

Rullspackel Våt är ett svanenmärkt rullbart våtrumsspackel anpassat för våtutrymmen inomhus. Spacklet är mycket lätt att applicera och fördela ut över ytan med hjälp av en roller. Rullspackel täcker större ytor snabbare för ett effektivare och mer ergonomiskt arbetssätt. Används på underlag av betong, lättbetong, puts, tegel, väv samt gips- och andra byggplattor där våtstarkt eller extra hårt spackel krävs. Uppfyller krav enligt HusAMA. Ger ett extra våtstarkt underlag inför målning och tapetsering.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 13963.





Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoft och lösa partiklar. Löst förankrat underlag borstas bort eller binds upp.

Applicering

Applicera spackel med roller, gärna med förlängningsskaft. Låt spacklet vila fram tills att det börjar se mattare/mindre blött ut. Efterbearbetning görs med spackelspade, max 3 mm skikttjocklek.

Använd slippapper med kornstorlek 180 till 220 beroende på förutsättningar. Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd. När du slipat klart bör du damma av ytan innan applicering av primer eller grundfärg. Se utförandeanvisning för målning av VA/VT system.

Viktigt!

Se www.progold.se för mer information

Tänk på att, temperatur, lagertjocklek och luftfuktighet påverkar torktider

Layer thickness 1-1,5mm					
Humidity rh%					Time hours
95	288	192	144	96	
90	144	108	72	39	
80	78	54	38	23	
70	54	38	26	19	
60	42	29	20	14	
50	36	24	17	12	
40	29	20	14	10	
30	26	18	12	9	
20	23	16	11	8	
10	21	14	10	7	
	10°C	15°C	20°C	25°C	
Temperatur					