

Puts Helmatt Täckfärg



*Ger en vacker helmatt yta
Speciellt anpassad för mineraliska fasader
Enkel att måla med*

Puts Helmatt Täckfärg är en helmatt, vattenburen akrylatfärg för målning av nya och tidigare behandlade väl bundna mineraliska fasader, fibercementskivor, etc. Ger tillsammans med Grundfärg Mineral ett effektivt skydd mot fuktinträngning.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

5 - 8 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7 °C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Styrenakrylat



Förberedelse av ytor

OBEHANDLAD PUTS OCH BETONG Cementhud och formolja avlägsnas med lämplig metod. Ta bort smuts, salter och annat löst material genom noggrann borstning. För bästa resultat används en högtryckstvätt med hett vatten och utan rengöringsmedel. Tvätta med ett betryggande avstånd till underlaget. Låt ytan torka helt och grunda därefter med Grundfärg Mineral utan att bilda film på ytan.

TIDIGARE MÅLAD PUTS OCH BETONG Tvätta bort smuts, salter och annat löst material. Hårt smutsade ytor eller ytor med mögel- eller algpåväxt tvättas med lämpligt rengöringsmedel ur Alcros sortiment enligt instruktion. Mindre sprickor och skador lagas med lämpligt reparationsbruk. Ytor i mycket dåligt skick eller med omfattande släpp bör putsas om före målning. Frilagda och lagade ytor samt starkt eroderade och sugande ytor grundas med Grundfärg Mineral i metod vått-i-vått nedifrån och upp utan att bilda film.

Måla

Rör om färgen väl från botten. Ytan ska vara helt torr före målning. För ett så enhetligt utseende som möjligt bör en tillräcklig mängd färg från samma produktionsbatch säkras för hela objektet. Undvik överstrykningsskarvar mitt på fasader eller större ytor. Måla två strykningar med pensel, roller eller spruta med 12 timmars torktid mellan strykningarna. Första strykningen kan spädas med max 10% vatten. På grov strukturerad yta kan Puts Helmatt Täckfärg spädas med max 10% vatten, färdigstrykningen med max 5% vatten.

Viktigt

Ny puts och betong bör åldras i minst 1–2 månader före behandling.

Puts Helmatt Täckfärg ska inte användas på reverterade husfasader eller på obunden tjockputs.

Måla inte vid risk för regn eller dagg inom 2–3 timmar efter målningens avslutande och undvik att måla i direkt solljus.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.