

SERVALAC MATT LACKFÄRG



*Ger en hård yta
Ger en slät matt yta
Lättstruken och torkar snabbt*

Servalac Matt är en lackfärg som ger en hård och slät matt yta. Passar för t ex snickerier, dörrar, luckor och möbler. Färgen är lättstruken och torkar snabbt. För ett bra resultat målas ytan först med Servalac Grundfärg.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

8 - 10 m²/l

GLANS

Matt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +8°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL

Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Säkerställ att underlaget är fast och fritt från stoft. Underlaget skrapas och borstas därefter. TIDIGARE MÅLADE YTOR rengörs med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). HÅL OCH SPRICKOR lagas med Alcro Snickerispackel och slipas lätt innan grundmålning med Servalac Grundfärg. YTOR SOM ÄR BLANKA EFTER RENGÖRING slipas matta och därefter grundmålas med Servalac Grundfärg. YTOR I GOTT SKICK kan målas direkt med Servalac Matt. FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipas noga med fint sandpapper innan grundmålning med Häfta Grundfärg. NYTT TRÄ slipas lätt och grundmålas med Servalac Grundfärg. METALLYTOR som är fria från rost grundmålas med Häfta Grundfärg.

MÅLA

Rör om färgen väl från botten. Måla med pensel eller spruta. På stora ytor rekommenderas roller och sedan släta ut färgen med en flat pensel. Måla 1-2 gånger med Servalac Matt Täckfärg. Måla inte vid lägre temperatur än +8°C.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

SKÖTSELRÅD

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter några veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Ställytor bör inte belastas under härdningstiden. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Rengöring: Använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta alltid nedifrån och upp. Skölj rikligt med vatten och ventiler därefter för att minska fuktigheten i luften.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

VIKTIGT

Ytor som bord och hyllor bör inte belastas förrän en vecka efter målning då färgen uppnått rätt hårdhet.

Besök www.alcro.se för mer information.