

Sockel Helmatt Täckfärg

*Speciellt utvecklad för husgrund
Ger en tålig och hållbar yta
Jämnt och vackert slutresultat*

Sockel Helmatt Täckfärg är en akrylatfärg för målning utomhus på betong, lättbetong och cementputs. Den är speciellt utvecklad för husgrunder och är enkel att måla med. Sockel Helmatt Täckfärg ger en vattenavvisande yta som är motståndskraftig mot påfrestningar från väder och vind.



Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

5-8m²/l beroende på underlaget och struktur

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +7°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Styrenakrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Smutsiga ytor tvättas. För bästa resultat används en högtryckstvätt med hett vatten och utan rengöringsmedel. Tvätta med ett betryggande avstånd till underlaget. Hårt smutsade ytor eller ytor med mögel- eller algpåväxt tvättas med Alcro Grovrent eller Alcro Alg & Mögelmedel. Löst sittande färg skrapas eller borstas bort. Gamla, tjocka och spruckna färgsskikt avlägsnas helt. Mindre sprickor och skador lagas med lämpligt reparationsbruk. Ytor i mycket dåligt skick eller med omfattande släpp bör putsas om före målning. Omålade underlag grundas med 1 strykning Sockel Helmatt Täckfärg spädd med 10% vatten.

Måla

Rör om färgen väl från botten. Ytan ska vara helt torr före målning. Färdigmåla 1-2 strykningar med ospädd Sockel Helmatt Täckfärg. På grovt strukturerad yta kan Sockel Helmatt Täckfärg spädas med max 10% vatten.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Viktigt

OBS! Betong som nyligen är gjuten eller putsad ska åldras minst 1-2 månader före målning. Kontrollera att ingen onormal fuktbelastning inifrån föreligger.

Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn och dagg inom 2-3 timmar från målningens avslutande.

Torktiderna gäller vid +23°C och 50% relativ luftfuktighet. Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.