

SOLKLAR UV-PANELLACK



*Innehåller UV-skydd som motverkar att träet gulnar
Ljusbetsade ytor behåller kulören längre efter strykning med UV-skydd
Gör träytorna mindre smutsiga och lättare att hålla rena*

Solklar UV-Panelack är en trälack med UV-skydd som motverkar träs gulnande. Den passar perfekt för träpanel, men också för andra träytor och gärna som grund under Alcros vattenburna klarlack. Om du tänker betsa i en ljus kulör kan du använda Solklar ovanpå betsen - UV-skyddet gör att ljusbetsade ytor håller kulören bättre. (Lacken rekommenderas inte till mörkbetsade ytor.) Solklar gör också att träytor blir mindre smutsiga och lätta att hålla rena utan att träs naturliga utseende påverkas. Lacken tål dock inte en längre tids påverkan av vatten, fett, sprit och heta kärl och därför bör du överlacka utsatta ytor med en tåligare vattenburen klarlack.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

- 10 m²/l

GLANS

Halvmatt

VERKTYG

Spruta, pensel

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL

Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

TRÄRENA YTOR som inte kräver perfekt finish dammar du bara av innan du lackar. Vid höga krav på finish väter du först ytan. När ytan torkat slipar du ner fiberresningen i fiberriktningen med slippapper 180-240 och dammar sedan av.

TIDIGARE LACKADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). Slipa med slippapper 180-240, damma sen av ytan innan lackning.

MÅLA

Lacka minst 2 gånger för bästa resultat. Rör om lacken väl. Stryk flödig i träets längdriktning med en flat pensel, eller använd spruta. UV-skyddet ökar med antalet strykningar.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

SKÖTSELRÅD

Rengöring

Vid behov, tidigast ca 1 månad efter att Solklar Uv-Panellack har applicerats: rengör ytan försiktigt med en fuktig rengöringsduk, svamp eller mjuk borste och ett neutralt (pH 6–8) rengöringsmedel. Använd sparsamt med vatten. Hårt nedsmutsade ytor rengörs med ett mildt alkaliskt (pH 8–10) rengöringsmedel och exempelvis en rengöringsduk eller svamp. Skölj ytan noggrant men försiktigt.

Underhållsbehandlig

Ytor som är behandlade med Solklar Uv-Panellack kan fortsätta behandlas med liknande vattenburna lacker. Se avsnittet "Förberedelse av ytor".

VIKTIGT

OBS! Innehåller Tinuvin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.