

SPRUTSPACKEL LÄTT



Spacklet appliceras normalt med avsedd spackelspruta.

Vid bredspackling slätas ytan med en stålspackel. Max skiktjocklek ca 3 mm. Slipade ytor dammas av före följande spackling eller målning. Spackla inte vid lägre temperatur än +8°C.

Om du vill spackla speciellt fuktiga ytor, följ spackelsprutans anvisningar.

Sprutspackel Lätt är ett lätt medelgraderat sprutspackel för skarv och bredspackling samt för grängning. Används på betong, lättbetong, puts och gipsskivor. Spacklet är anpassat för applicering med spackelspruta.

Spacklet uppfyller kraven för CE märkning enligt EN 15824.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MÅLNINGSTEMPERATUR

Lägst +8°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 2 timmar. Övermålningsbar efter 12 timmar.



FÖRBEREDELSE AV YTOR

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från stoff.
Före spackling av betongtak och väggar avlägsnas
ojämnheter som t ex gjutskägg och bruksrester.
Större håligheter kan först lagas med Alcro
Grovspackel.

APPLICERA

Spacklet appliceras normalt med avsedd
spackelspruta. Vid bredspackling slätas ytan med
en stålspackel. Max skiktjocklek ca 3 mm. Slipade
ytor dammas av före följande spackling eller
målning.

Använd skyddsglasögon när du slipar över ögonhöjd.
Även andningsskydd bör användas. Lämplig typ är
Klass P2.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta
möjliga mängd spackel från verktygen före
rengöring i vatten. Spackelrester ska inte hällas i
avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl
tömde emballage lämnas till återvinning.

VIKTIGT

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.