

STUDIO GOLVFÄRG



*Gulvfärg av mycket hög kvalitet
Fri från starka lösningsmedel
Kan även målas på trappor och golvlister inomhus*

Studio Gulvfärg är en vattenburen gulvfärg av hög kvalitet avsedd för trägolvet inomhus. Studio Gulvfärg innehåller inga starka lösningsmedel och är därför skonsam både mot dig som använder produkten och miljön.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Inomhus

MATERIALÅTGÅNG

6 - 8 m²/l

GLANS

Halvblank

VERKTYG

Pensel, roller

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED

Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL

Akrylat

VOC

Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



FÖRBEREDELSE AV YTOR

NYA OCH OBEHANDLADE TRÄGOLV: Rengör golven från smuts och damm. Slipa med fint slippapper för att få bort eventuell fiberresning och avlägsna sedan slipdammet. Behandla kvistar med Alcro Kvistlack.

TIDIGARE MÅLADE/LACKADE TRÄYTOR: Rengör golvet från stoft och damm. Blanka ytor slipas. Rengör med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

MÅLA

Rör upp färgen från botten.

Obehandlade träytor grundmålas med Alcro Panelgrund för att minska risken för missfärgningar av trähartser (gäller framförallt träytor som ska målas i vita och ljusa kulörer). Grundmålning 1 gång är nödvändig, men svårare genomslag från underlaget kan innebära att ytterligare en strykning med grundfärg behövs. Låt grundfärgen torka 16 timmar innan ytan färdigstryks med Studio Golvfärg. För bästa resultat färdigstryk golvet 2 gånger.

Tidigare målade/lackade träytor stryks 2 gånger med Studio Golvfärg för bästa slutresultat.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

SKÖTSELRÅD

Var försiktig med det nymålade golvet. Normalt kan golvet användas efter 1–2 dygn. Vid tyngre belastning på golvet är det en fördel att vänta ca 5 dygn, då färgen först efter denna tid erhåller maximal hårdhet. Tidsuppgifterna är för normal temperatur och fuktighet på målningsobjektet (23 grader och 50% RH). Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

NORMAL RENGÖRING: Till daglig rengöring av golvet rekommenderas dammsugning eller torrmoppning. Vid våttorkning ska en väl urvriden trasa användas. Rengöringsmedlet ska motsvara handdiskmedel eller allrengöringsmedel som inte innehåller

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

lösningsmedel eller vax.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring, samt lätt avslipning. Se även Alcro Arbetsråd Måla Golv.

Bättring av skador: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat måla alltid om golvet för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna golvfärgens struktur/gräng/penselränder för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

VIKTIGT

Golvet får sin full slitstyrka och kan belastas efter 5 dygn.

Besök www.alcro.se för mer information.