

Tillit Helmatt Täckfärg



Extremt vädertålig

Förlänger målningssäsongen

Torktemperaturer ner till +2°C och upp till +30°C

Tillit Helmatt Täckfärg är en vattenburen, alkalibeständig silikonmodifierad akrylat som skyddar betong mot fukt och karbonatisering. Färgen är extremt vädertålig och klarar tuffa temperaturer, tål regn straxt efter målning och har lika kort torktid i kyla som i värme. Tillit Helmatt Täckfärg har exceptionellt bra hållbarhet och ger långa underhållsintervaller.

Rekommenderas för bostäder, kommersiella, industriella och lagerbyggnader, samt parkeringsgarage.

Tillit Helmatt Täckfärg är CE-märkt enligt EN1504-2.



Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

MATERIALÅTGÅNG

8 m²/l

GLANS

Helmatt

VERKTYG

Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR

Ytan som ska målas måste vara torr, ytans och omgivande temperatur minst +2°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Undvik att måla i direkt solljus.

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET

Klibbfri efter 0,5 timmar

Övermålningsbar efter 3 timmar

SPÄDNING

Vattenburen, späds max 5%

BINDEMEDEL

Styrenakrylat

DENSITET

1.4-1.6 beroende på färgbas och kulör.

VOC

Gränsvärde (Kat A/c): 40 g/l (2010). Produktens VOC < 40 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Ytorna rengörs från smuts, damm och salt. Tvätta med hetvatten. Vid användning av rengöringsmedel ska ytorna fuktas innan applicering. Vid dåligt bundet gipsunderlag eller putssläpp bör omputsning eller lagning övervägas. Utför nödvändiga reparationer med lämpliga produkter enligt instruktionerna för de valda produkterna.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Löst sittande färg skrapas och borstas bort. Gamla, tjocka och spruckna färgskikt bör avlägsnas helt. Välj borttagningsmetod enligt styrkan på underlaget och färgtypen som ska avlägsnas (t.ex. stålborstning, högstrycktvtätt med varmt vatten eller våt sandblåstring).

OMÅLADE YTOR: Underlaget måste vara tillräckligt torrt och hårt före behandling. Ny betong och ytor som gjorts med cementkalk och cementrik puts ska åldras ca 2 månader före målning. Släta ytor och eventuell cementhud eller formolja avlägsnas mekaniskt för att skapa en lämplig yta för målning.

GRUNDMÅLNING: Behovet av grundning bestäms från fall till fall. På stoftiga ytor rekommenderas grundmålning med Alcros Grundfärg Mineral på ytan och på ny betong tillsätta Alcros Mineral Gel i färgen för att hämma salt- och mineralutfällning. Följ instruktionerna för den aktuella produkten vid grundning.

Måla

Rör om färgen före användning. Måla 2 lager med Tillit Helmatt Täckfärg med vald appliceringsmetod.

Säkerställ att du har en tillräcklig mängd färg från samma tillverkningsbatch för hela projektet, för ett jämnt slutresultat. Om du behöver använda olika tillverkningsbatcher målas skarven mellan partierna med en 1:1-blandning av färgsatserna. Jämna ytor målas utan avbrott.

Följ anvisningen om den rekommenderade färgåtgången för att säkerställa att färgen ger tillräckligt skydd. Rekommenderad skiktjocklek (mäts med våtfilmskam):

TORR FÄRGFILM: 150µm

VÅT FÄRGFILM: mellan 140-160µm per behandling

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Skötselråd

Smutsiga ytor målade med Tillit Helmatt Täckfärg kan tvättas varsamt med en högtryckstvätt utan rengöringsmedel tidigast en månad efter målningen. Tvätten kan lämna permanenta märken på ytan, så det område som ska tvättas bör utformas på ett iögonfallande sätt efter strukturens linjer. Lös och torr smuts avlägsnas med en mjuk borste för att undvika nötning.

Ytor målade med Tillit Helmatt Täckfärg kan underhållsbehandlas med Tillit Helmatt Täckfärg, Betong Helmatt Täckfärg eller Granit Helmatt Täckfärg.

Viktigt

Ytan som ska målas måste vara torr, omgivande temperatur minst +2°C och den relativa luftfuktigheten under 90%. Undvik att måla i direkt solljus.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.