

# Solist

## Ommålningsfärg

## Träfasad



Solist är en ommålningsfärg för träfasader målade med alkyd eller akrylat. Färgen har god vidhäftning och hög täckförmåga. Solist målas i ett tjockare lager som ger en täckande yta med gott skydd och långt underhållsintervall. Används främst på träfasader, men även på vindskivor och knutar.

### Teknisk information

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Utomhus

#### GLANS

Halvmatt

#### BINDEMEDEL

Akrylat



## Förberedelse av ytor

Smutsiga ytor tvättas med Alcro Grovrent. Mögel- och algpåväxt behandlas med Alcro Alg & Mögelmedel. Skrapa, borsta bort löst sittande färg. Grundmåla med Bestå Grundfärg vid behov.

## Måla

Rör om färgen noggrant i burken före målning.

Måla en gång flödigt med Solist Ommålningsfärg Träfasad. Var noga med att följa våra anvisningar om rekommenderad åtgång. Detta är extra viktigt om man byter kulör och kontrasten är väldigt stor, t ex om man byter från en mörk till en ljus kulör. Var extra noggrann med ändträ, spikhuvuden och skarvar.

Använd rekommenderade verktyg för bästa resultat. Vi rekommenderar 70mm uteroller med lång lugg och fasadpensel med mjuk blandborste. Färgen kan även sprutmålas. För bästa resultat används airless spruta med värmepaket. Munstycke: 517 alt. 417. Tryck: 115-120 bar. Filter: 60 mesh, 55°C. Påläggsmängd våt färgfilm: 160my-zoomy. Eftersläta med rekommenderad pensel. Använd gärna våtfilmskam för mätning av färgfilmstjocklek.

OBS! Oavsett om roller eller spruta används måste färgen efterslätas med rekommenderad penseltyp.

## Skötselråd

Skölj fasaden med rent kallt vatten. Påför Alcro Grovrent, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skrubba därefter ytan och skölj rikligt med vatten. Vid varm och torr väderlek kan tvättmedlet torka – vattna (blötlägg) fasaden innan påförning av Grovrent och tvätta därför mindre partier åt gången.

Observera att Alcro Grovrent kan ha en etsande effekt på glas. Täck därför fönstren noga innan du tvättar fasaden.

Ytor utsatta för mögel rengörs med Alcro Alg & Mögelmedel, spädd enligt rekommendation för avsett ändamål. Skölj rikligt med vatten.

Högtryck kan även användas för att vattna och skölja av ytan, tänk på att rikta strålen längs med fasaden,

ej rakt mot ytan så att smuts och vatten trycks in i fasaden.

Vid underhållstvätt av målade ytor skall de vara i så gott skick att de inte direkt suger upp vatten vid rengöringen (lite vatten tränger alltid in). Är ytorna i så dåligt skick att de suger upp vatten, det vill säga ytorna blir mörka, rekommenderar vi en ommålning. Börja alltid tvätta rent nerifrån och upp. Använd kommunalt vattentryck vid tvättning av träfasader. Vår rekommendation är att rengöringsmedel alltid ska sköljas bort ordentligt.

För mer information, kontakta Alcros Kundcenter eller din närmaste Alcro-återförsäljare.

## Viktigt

Kontrollera att underlaget är torrt före målning, maximalt 16 % fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats.

Solist Ommålningsfärg ska inte användas på ytor som tidigare målats med lasyr, linoljefärg eller slamfärg. Kontakta din färghandlare för mer information.

Solist ska inte spädas.

Besök [www.alcro.se](http://www.alcro.se) för mer information.

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*